

木部フローアー塗装

セーフティワルツ ネオデラック 2020 A A 仕様書

塗装工程

環境対応型仕様

工程	回数	使用材料 希釈	塗布量	塗装法	乾燥時間
1.素地調整		#80～#180 ペーパー			
2.下塗	1	セーフティワルツ ネオデラック 2020 A A セーフティホ [®] リウレタンシンナー 0～10%希釈	0.08～0.1 Kg / m ²	刷毛 ローラー	1 晩以上
3.研磨		# 240～ # 320 ペーパー			
4.中塗	1	セーフティワルツ ネオデラック 2020 A A セーフティホ [®] リウレタンシンナー 0～10%希釈	0.08～0.1 Kg / m ²	刷毛 ローラー	8 時間以上
5.研磨		# 240～ # 320 ペーパー			
7.上塗	1	セーフティワルツ ネオデラック 2020 A A セーフティホ [®] リウレタンシンナー 0～10%希釈	0.08～0.1 Kg / m ²	刷毛 ローラー	24 時間以上

注意点

艶消し仕上げの場合は、上塗にセーフティワルツネオデラック 2020 A A 半艶・全艶消
をご使用下さい。

希釈は、セーフティワルツポリウレタンシンナーを使用して下さい。

開放状態での放置、一度使用した残液を元の容器に戻さないで下さい。