

バトンシステム塗装仕様

塗装工程

環境対応型仕様

工程	回数	使用材料 希釈	塗布量	塗装法	乾燥時間
1.素地調整		#180～#240 ペーパー			
2.着色	1	バトン 原液	0.05Kg / m ²	刷毛	3 時間以上
3.下塗	1	バトンシーラー 原液	0.1Kg / m ²	刷毛	2 時間以上
4. 研磨		# 320～# 400 ペーパー (ケバ取り)			
5. 上塗	1	バトントップクリヤー	0.1Kg / m ²	刷毛 スプレー	一晚
6. 研磨		# 320～# 400 ペーパー			
7. 仕上塗	1	バトントップクリヤー	0.09Kg / m ²	刷毛 スプレー	24 時間以上

注意点

バトンは天然植物油系の顔料着色剤です。ウエスで拭き取った場合、ウエスを一箇所に貯めることなくその日の内に、焼却処分する。

低温・多湿時は、乾燥が遅れる場合が有りますので、その際は乾燥時間を十分に
取り次の工程に入ってください。