

バトンフロアー塗装仕様

塗装工程

環境対応型仕様

工程	回数	使用材料 希釈	塗布量	塗装法	乾燥時間
1.素地調整		#180～#240 ペーパー			
2.着色					
3.下塗	1	バトンフロアー（艶有） 原液使用	0.08～0.1 Kg / m ²	刷毛 ローラー	1 晩以上
4.研磨		#240～#320 ペーパー			
5.中塗	1	バトンフロアー（艶有） 原液使用	0.08 ～ 0.1 Kg / m ²	刷毛 ローラー	1 晩以上
6.研磨		#320～#400 ペーパー			
7.上塗	1	バトンフロアー（艶有又は艶消し） 原液使用	0.08 ～ 0.1 Kg / m ²	刷毛 ローラー	

注意点

- ・艶消し仕上げの場合は、上塗りにバトンフロアー艶消しをご使用ください。
- ・体育館等の激しい運動をする場所でのご使用は、1～2週間程度の養生期間が必要です。
- ・低温時は乾燥が遅くなりますので室温に留意してください。