

5 節 クリヤラッカー塗り (CL)

18. 5. 1 適用範囲

この節は、木部のクリヤラッカー塗りに適用する。

18. 5. 2 クリヤラッカー塗り

クリヤラッカー塗りは表18. 5. 1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18. 5. 1 木部クリヤラッカー塗り								
工 程		種 別		塗 料 そ の 他			製 品 名	塗付け量 (kg／㎡)
		A種	B種	規格番号	規 格 名 称	種 類		
素地ごしらえ		○ ^(注)		18. 2. 2による。				－
1	下 塗 り	○	○	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	ウッドシーラー	(相当品)セルバ25ウッドシーラー	0.10
2	目 止 め	○	－	目止め剤				－
3	中 塗 り	○	－	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	サンジグシーラー	セルバ30サンジグシーラー	0.10
4	研磨紙すり	○	－	研磨紙P 220～240				－
5	上 塗 り (1回目)	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用	セルバ61木材用クリヤラッカー	0.10
6	研磨紙すり	○	○	研磨紙P 320～400				－
7	上 塗 り (2回目)	○	－	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用	セルバ61木材用クリヤラッカー	0.10
8	研磨紙すり	○	－	研磨紙P 320～400				－
9	仕上げ塗り	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用	セルバ61木材用クリヤラッカー	0.09

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 着色兼用目止めとする場合は、工程2を省略する。

【関西ペイントホルム・VOC対応代表製品】

工程	規格 番号	規格名称・種類	製品名 ホルム放散等級	溶剤 区分	TVOC	トルエン	キシレン	鉛	コスト指数
5・ 7・9	JASS18 M-502	2液形ポリウレタンワニス	セラミタックリヤー F☆☆☆☆	弱溶剤	55.0%	配合 せず	2.3%	配合 せず	183

*1:TVOC(%) :塗料配合中に含有する沸点250℃以下の揮発性有機化合物の総量を記載しています。

*2:配合量の数値は白の数値を記載しています。調色品については、色相により若干異なります。

トルエン・キシレン・鉛を配合していない塗料においても、原材料等の不純物質として極微量検出される場合があります。

尚、配合量の数値は、現在の原料情報に基づいたものであり、実際の測定結果ではありません。

*3:コスト指数は標準仕様に記載されている標準塗料のkg単価を100として指数化したものです。