

12節 つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り (EP-G)

18. 12. 1 適用範囲

この節は、コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード等の面のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りに適用する。

18. 12. 2 つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り

つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表18. 12. 1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

なお、天井面等の見上げ部分は、工程2を省略する。

表18. 12. 1 つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り

工 程		種 別		塗 料 そ の 他		製 品 名	塗付け量 (kg／㎡)
		A種	B種	規格番号	規 格 名 称		
素地ごしらえ		○ ^{(注)1}		18. 2. 5、18. 2. 6又は18. 2. 7による。			－
1	下 塗 り	○	○	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント	アレスアクアグロス	0.10
2	研磨紙ずり	○	○	研磨紙P 220～240			－
3	中 塗 り	○	－	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント	アレスアクアグロス	0.10
4	研磨紙ずり	○	－	研磨紙P 220～240			－
5	上 塗 り	○	○	JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント	アレスアクアグロス	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18. 2. 6によるB種とする。

【関西ペイントホルム・VOC対応代表製品】

工程	規格 番号	規格名称・種類	製品名 ホルム放散等級	溶剤 区分	TVOC	トルエン	キシレン	鉛	コスト指数
1・ 3・5	JISK 5660	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	アレスアクアグロス F☆☆☆☆	水性	4.3%	配合 せず	配合 せず	配合 せず	100
1・ 3・5	JISK 5660	低VOC形 つや有合成樹脂エマルジョンペイント	アレスクリーングロス F☆☆☆☆	水性	0.1%	配合 せず	配合 せず	配合 せず	100

*1:TVOC(%) :塗料配合中に含有する沸点250℃以下の揮発性有機化合物の総量を記載しています。

*2:配合量の数値は白の数値を記載しています。調色品については、色相により若干異なります。

トルエン・キシレン・鉛を配合していない塗料においても、原材料等の不純物質として極微量検出される場合があります。

尚、配合量の数値は、現在の原料情報に基づいたものであり、実際の測定結果ではありません。

*3:コスト指数は標準仕様内に記載されている標準塗料のkg単価を100として指数化したものです。