

13節 合成樹脂エマルジョンペイント塗り (EP)

18. 13. 1 適用範囲

この節は、コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード等の面の合成樹脂エマルジョンペイント塗りに適用する。

18. 13. 2 合成樹脂エマルジョンペイント塗り

合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表18. 13. 1により、種別は特記による。特記がなければB種とする。

なお、天井面等の見上げ部分は、工程2を省略する。

工 程	種 別		塗 料 そ の 他			製 品 名	塗付け量 (kg／㎡)
	A種	B種	規格番号	規 格 名 称	種類		
素地ごしらえ	○ ^(注)		18. 2. 5、18. 2. 6又は18. 2. 7による。				－
1 下 塗 り	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンペイント	1 種	ビニデラックス300	0.10
2 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P 220～240				－
3 中 塗 り	○	－	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンペイント	1 種	ビニデラックス300	0.10
4 研磨紙ずり	○	－	研磨紙 P 220～240				－
5 上 塗 り	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンペイント	1 種	ビニデラックス300	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、その塗料の欄による。

2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18. 2. 6によるB種とする。

【関西ペイントホルム・VOC対応代表製品】

工程	規格 番号	規格名称・種類	製品名 ホルム放散等級	溶剤 区分	TVOC	トルエン	キシレン	鉛	コスト指数
1・ 3・5	JISK 5663	低VOC形合成樹脂エマルジョンペイント	エポデラックスII F☆☆☆☆	水性	0.3%	配合 せず	配合 せず	配合 せず	148
1・ 3・5	JISK 5663	合成樹脂エマルジョンペイント	ビニデラックス300 F☆☆☆☆	水性	0.3%	配合 せず	配合 せず	配合 せず	100

*1:TVOC(%) : 塗料配合中に含有する沸点250℃以下の揮発性有機化合物の総量を記載しています。

*2:配合量の数値は白の数値を記載しています。調色品については、色相により若干異なります。

トルエン・キシレン・鉛を配合していない塗料においても、原材料等の不純物質として極微量検出される場合があります。

尚、配合量の数値は、現在の原料情報に基づいたものであり、実際の測定結果ではありません。

*3:コスト指数は標準仕様内に記載されている標準塗料のkg単価を100として指数化したものです。