

14節 多彩模様塗料塗り (EP-M)

18. 14. 1 適用範囲

この節は、屋内の多彩模様塗料塗りに適用する。

18. 14. 2 多彩模様塗料塗り

(a) 下地がコンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、木部等の多彩模様塗料塗りは、表18.

14. 1による。ただし、木部の場合は、素地押さえとして、表18. 4. 1の工程1、2、及び3を行う。

表18. 14. 1 コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、木部等下地の多彩模様塗料塗り						
工 程		塗 料 そ の 他			製 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
		規格番号	規 格 名 称	種 類		
素地ごしらえ		18. 2. 2、18. 2. 5、18. 2. 6又は18. 2. 7による。				－
1	下 塗 り	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンペイント	1 種	ビニデラックス300	0.10
2	上 塗 り	JIS K 5667	多彩模様塗料	2 種	ゾラコート	0.30

(注) 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18. 2. 6によるB種とする。

【関西ペイントホルム・VOC対応代表製品】

工程	規格 番号	規格名称・種類	製品名 ホルム放散等級	溶剤 区分	TVOC	トルエン	キシレン	鉛	コスト指数
1	JISK 5663	合成樹脂エマルジョンペイント	ビニデラックス300 F☆☆☆☆	水性	0.3%	配合 せず	配合 せず	配合 せず	100
2	JISK 5667	多彩模様塗料	ゾラコート F☆☆☆☆	強溶剤	78.0%	配合 せず	16.6%	配合 せず	100

*1:TVOC(%):塗料配合中に含有する沸点250℃以下の揮発性有機化合物の総量を記載しています。

*2:配合量の数値は白の数値を記載しています。調色品については、色相により若干異なります。

トルエン・キシレン・鉛を配合していない塗料においても、原材料等の不純物質として極微量検出される場合があります。

尚、配合量の数値は、現在の原料情報に基づいたものであり、実際の測定結果ではありません。

*3:コスト指数は標準仕様内に記載されている標準塗料のkg単価を100として指数化したものです。

(b) 下地が、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の多彩模様塗料塗りは表18. 14. 2により、種別は、鉄鋼面及び鋼製の建具はA種とし、その他の亜鉛めっき鋼面はB種とする。

表18. 14. 2 鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面下地の多彩模様塗料塗り								
工 程		種 別		塗 料 そ の 他			製 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
		A種	B種	規格番号	規 格 名 称	種 類		
素地ごしらえ		○ ^(注)		18. 2. 3又は18. 2. 4によるC種。				—
1	錆止め塗料塗り (下塗り1回目)	○	○	JASS 18 M-107	多彩模様塗料金属系 素地用プライマー	—	ラストイトNC30グレー	0.10
2	研磨紙すり	○	○	研磨紙P 220～240				—
3	錆止め塗料塗り (下塗り2回目)	○	—	JASS 18 M-107	多彩模様塗料金属系 素地用プライマー	—	ラストイトNC30グレー	0.10
4	研磨紙すり	○	—	研磨紙P 220～240				—
5	パテ かい	○	○	JIS K 5646	カシュー樹脂下地塗料	カシュー 樹脂パテ	該当無し	—
				JIS K 5591	油性系下地塗料	オイルパテ		
6	研磨紙すり	○	○	研磨紙P 220～240				—
7	中 塗 り	○	○	JASS 18 M-107	多彩模様塗料金属系 素地用サーフェーサー(白)	—	カンベ下地123 ラッカーサーフェーサー白	0.10
8	上 塗 り	○	○	JIS K 5667	多彩模様塗料	2 種	ゾラコート	0.30

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 多彩模様塗料金属系素地用下塗り塗料(プライマー)及び多彩模様塗料金属系素地用下塗り塗料(サーフェーサー)は、上塗り塗料製造所の指定する製品とする。

3. JASS 18 M-107は、日本建築学会材料規格である。

【関西ペイントホルム・VOC対応代表製品】

工程	規格 番号	規格名称・種類	製品名 ホルム放散等級	溶剤 区分	TVOC	トルエン	キシレン	鉛	コスト指数
1・3	JASS18 M-109	多彩模様塗料 金属系素地用プライマー	スーパースター F☆☆☆☆	弱溶剤	35.9%	配合 せず	配合 せず	配合 せず	206
7	JASS18 M-107	多彩模様塗料 金属系素地用サーフェーサー	カンベ下地123ラッカー サーフェーサー白 F☆☆☆☆	強溶剤	50.8%	22.3%	2.3%	配合 せず	100
8	JISK 5667	多彩模様塗料	ゾラコート F☆☆☆☆	強溶剤	78.0%	配合 せず	16.6%	配合 せず	100

*1:TVOC(%):塗料配合中に含有する沸点250℃以下の揮発性有機化合物の総量を記載しています。

*2:配合量の数値は白の数値を記載しています。調色品については、色相により若干異なります。

トルエン・キシレン・鉛を配合していない塗料においても、原材料等の不純物質として極微量検出される場合があります。
尚、配合量の数値は、現在の原料情報に基づいたものであり、実際の測定結果ではありません。

*3:コスト指数は標準仕様内に記載されている標準塗料のkg単価を100として指数化したものです。