

16節 ウレタン樹脂ワニス塗り (UC)

18. 16. 1 適用範囲

この節は、木部のウレタン樹脂ワニス塗りに適用する。

18. 16. 2 木部ウレタン樹脂ワニス塗り

木部ウレタン樹脂ワニス塗りは表18. 16. 1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18. 16. 1 ウレタン樹脂ワニス塗り							
工 程		種 別		塗 料 そ の 他		製 品 名	塗付け量 (kg／㎡)
		A種	B種	規格番号	規 格 名 称		
素地ごしらえ		○ ^(注)		18. 2. 2による。			－
1	下 塗 り	○	○	JASS 18 M-301	1 液形油変性ポリウレタンワニス	床用レタンワニス	0.05
				JASS 18 M-502	2 液形ポリウレタンワニス	アレスレタンクリヤー	0.06
2	研磨紙ずり	○	○	研磨紙P 220			－
3	中 塗 り	○	－	JASS 18 M-301	1 液形油変性ポリウレタンワニス	床用レタンワニス	0.05
				JASS 18 M-502	2 液形ポリウレタンワニス	アレスレタンクリヤー	0.06
4	研磨紙ずり	○	－	研磨紙P 220～240			－
5	上 塗 り	○	○	JASS 18 M-301	1 液形油変性ポリウレタンワニス	床用レタンワニス	0.05
				JASS 18 M-502	2 液形ポリウレタンワニス	アレスレタンクリヤー	0.06

(注) 1. 素地ごしらえの種別は塗料その他の欄による。

2. 一般木部及びフローリングは、1液形とする。

3. JASS 18 M-301及びM-502は日本建築学会規格である。

【関西ペイントホルム・VOC対応代表製品】

工程	規格 番号	規格名称・種類	製品名 ホルム放散等級	溶剤 区分	TVOC	トルエン	キシレン	鉛	コスト指数
1・ 3・5	JASS18 M-502	2 液形ポリウレタンワニス	セラミレタンクリヤー F☆☆☆☆	弱溶剤	55.0%	配合 せず	2.3%	配合 せず	100

*1:TVOC(%) :塗料配合中に含有する沸点250℃以下の揮発性有機化合物の総量を記載しています。

*2:配合量の数値は白の数値を記載しています。調色品については、色相により若干異なります。

トルエン・キシレン・鉛を配合していない塗料においても、原材料等の不純物質として極微量検出される場合があります。

尚、配合量の数値は、現在の原料情報に基づいたものであり、実際の測定結果ではありません。

*3:コスト指数は標準仕様内に記載されている標準塗料のkg単価を100として指数化したものです。